

تصنيع الصابون الحراري الثقيل من خامات المحلية

د. فوزي عبد العزيز القيسي

1. خلاصة البحث

يعالج البحث الحالي امكانية استخدام خامات محلية وهي اطيان الكاولين الابيض ورمال السليكا ومسحوق الفخار والدولومايت لانتاج الطابوق الحراري الثقيل ، واستخدمت طريقة الكبس الشبه الجاف في تشكيل النماذج المختبرية حيث استخدم قالب حديدي لتشكيل النماذج بقوة ضغط 750 كغم/سم² و 1000 كغم/سم² وحسب برنامج حرق (1200 - 1300 - 1250) م° .

حيث تم اعداد خلطات التجارب المختبرية والمتمثلة بالخلطة (A و B) ، حيث الخلطة (A) تتكون من كاولين ودولومايت و كوارتز و كروك باتواعه الثلاثة (ناعم بحجم حبيبي (0.4 ملم) و(متوسط (1.8 ملم) و(خشن(3.5 ملم) . وخلطة (B) تتكون من كاولين ، كوارتز ، كروك باتواعه الثلاثة .

وبعد تشكيل النماذج المختبرية تم تجفيفها في فرن تجفيف (oven) ودرجة حرارة (110م°) وبزمن 24 ساعة لجميع العينات ، بعدها اخضعت لـ (1200 - 1250 - 1300) م° بعدها اخضعت النماذج للفحوصات المختبرية حيث جاءت نتائج خلطات المجموعة (A) ناجحة وتبين من الفحص المختبري ان اقل نسبة مسامية (7.01 %) وامتصاص الماء (3.39 %) والكثافة النوعية الظاهرية (2.20) والكثافة النوعية الكلية (1.81) اما اعلى نسبة مسامية (29.61%) وامتصاص الماء (16.10%) والكثافة النوعية الظاهرية (2.71%) والكثافة النوعية الكلية (2.9) .

بينما جاءت نتائج خلطات المجموعة (B) ناجحة ايضا وان اقل نسبة في المسامية (5.04%) وامتصاص الماء (2.5) % والكثافة النوعية الظاهرية (3.32) % والكثافة الكلية (3.06) ومقارنة بالمواصفات القياسية اتضح انها تقترب من مواصفاتها وتصلح للاستخدام في بناء الافران العالية الحرارة والمتوسطة الحرارة والمنخفضة الحرارة.

2. المقدمة

منذ زمن أصبحت للاطيان اهمية كبيرة في تحضير اجسام خزفية حرارية اطلق عليها بالحراريات Refractory ، والمقصود بكلمة حراريات هي المقاومة لدرجات الحرارة العالية دون ان يحدث تغيير في جسم المادة . وتكون مقاومة ايضا للصدمات الحرارية المفاجئة ، والمواد الحرارية تم تطويرها لكي تلبى متطلبات صناعة الحراريات .

والحراريات تصنف بحسب مكوناتها فالمواد المقاومة للحرارة تختلف من حيث تركيبها الكيميائي ودرجة حرارة انصهارها ، ومن انواع الحراريات منها الحامضية وهذا النوع من الحراريات يدخل في تركيبها الكيميائي السليكا (SiO_2) والاطيان النارية (Fire Clay) التي تحتوي على نسبة الومنيا (Al_2O_3) ما بين 30 - 40% والحراريات الحامضية تشمل الزركونيا والمولايت والسليكا والطين الناري .

وحراريات متعادلة وتشمل المتغيرات والدولومايت والمغنيزايت كروم . كل هذه المنتجات من الحراريات يمكن الافادة منها في صناعة افران السيراميك كذلك في تبطين الافران الحرارية بانواعها .

3. الجزء العملي

3-1. تهيئة الخلطات

تم جلب المواد الداخلة في الخلطات من اطيان الكاؤولين الابيض من منطقة دويخلة الواقعة في منخفض الكعرة في الصحراء الغربية حيث تتميز الاطيان في تلك المنطقة بانها على شكل كتل صلبة نسبيا ، وتم تكسييرها وتنعيمها بواسطة كسارة ولغرض تأمين تجانس مكونات كل الخلطات اخضعت المواد الى الطحن والغزلة لنحصل على حجم حبيبي واحد للكاؤولين كذلك تم جلب رمل السليكا النقية من الصحراء الغربية وجهزت كمية من الكروك والدولومايت .

3-2. فحص المواد الاولية

لابد من اجراء بعض الفحوصات للمختبرية للمواد الاولية لغرض تعرف مدى صلاحيتها في الصناعات الخزفية ومنه اهم هذه الفحوصات والتحليل المستخدمة والتي تم اجراءها على المواد المستخدمة الاتية :

1. التحليل المعدني .

3-2-1. تحليل نسب العناصر والاكاسيد :

ينبغي اجراء هذا الفحص على بعض المواد الاولية لغرض تشخيص المعادن الموجودة وتحديد نوعياتها نظرا لتأثيرها في قابلية الشكيل والليوننة وخواص المنتج .

وتعد الاشعة السينية من احدث الطرق المستخدمة في تحديد العناصر الداخلة في تركيب المادة المراد فحصها داخل الجهاز وتتم هذ التحليل وفق الخطوات التالية :

1. تجفيف العينة في مجفف (oven) عند درجة 110 م لمدة 24 ساعة.
2. طحن العينة لحجم 75 Microm ملم .
3. وزن 0.6 جم من العينة و 0.6 جم من مادة محفزة للصهر وهي رباعي بورات الليثيوم ($Li_2B_4O_7$ Lithium tetraborate) .
4. وضع العينة والمهيج في بودقة من البلاتين وتم خلطها جيدا .
5. وضعت البودقة وبها العينة في فرن لصهر العينة على درجة 1150م مع وضع قالب للصب في الفرن ايضا لمدة سبع دقائق ، ثم تخرج البودقة وبها العينة للتخلص من فقاعات الهواء ثم تترك في الفرن لمدة 3 دقائق .
6. تصب العينة في القالب وتترك لتبرد .
7. يتم قياس العناصر للعينة في جهاز (X-Ray Fluorescence) .

Sample I dent

1. نتائج تحليل نسب العناصر والاكاسيد للاشعة السينية: A1Grog(1) [⊙]

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	53.88	0.55	Si	25.19	0.26
Al ₂ O ₃	35.80	0.53	Al	18.95	0.28
CaO	3.74	0.20	Ca	2.67	0.14
TiO ₂	2.62	0.17	Ti	1.57	0.10
MgO	1.90	0.14	Mg	1.15	0.08
Na ₂ O	1.22	0.11	Fe	0.855	0.076
Fe ₂ O ₃	0.139	0.010	P	0.0608	0.0046
C1	0.104	0.018	Zr	0.077	0.013
K ₂ O	0.080	0.014	Sr	0.067	0.012
P ₂ O ₅	0.058	0.016	K	0.048	0.0015
C1	0.0538	0.0045	C1	0.0538	0.0045
Cr ₂ O ₃	0.0509	0.0095	Cr	0.0348	0.0065
V ₂ O ₅	0.0338	0.0065	V	0.0189	0.0036
SO ₃	0.0337	0.0065	S	0.0135	0.0026
MnO	0.0096	0.0019	Mn	0.0074	0.0015
NiO ₂	0.0078	0.0029	Ni	0.0061	0.0022
CuO	0.0060	0.0022	Cu	0.0048	0.0018
ZnO	0.0048	0.0023	Zn	0.0039	0.0019

Sample I dent

2. نتائج تحليل نسب العناصر والأكاسيد للاشعة السينية: (2) Grog 1

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	56.48	0.55	Si	26.40	0.26
Al ₂ O ₃	32.76	0.52	Al	17.34	0.27
CaO	3.26	0.19	Ca	2.33	0.13
TiO ₂	2.46	0.16	Ti	1.48	0.10
MgO	1.51	0.12	Mg	0.909	0.074
Na ₂ O	1.41	0.12	Na	1.05	0.09
Fe ₂ O ₃	0.807	0.085	Fe	0.565	0.059
Cl	0.389	0.023	Cl	0.389	0.023
K ₂ O	0.255	0.038	K	0.211	0.031
P ₂ O ₅	0.130	0.010	Px	0.0566	0.0043
ZrO ₂	0.108	0.019	Zr	0.080	0.014
SO ₃	0.082	0.015	Sx	0.0330	0.0059
SrO	0.072	0.013	Sr	0.061	0.011
V ₂ O ₅	0.0384	0.0073	V	0.0215	0.0041
Cr ₂ O ₃	0.0365	0.0070	Cr	0.0250	0.0048
MnO	0.0104	0.0021	Mn	0.0081	0.0016

Sample I dent

3. نتائج تحليل نسب العناصر والاكاسيد للاشعة السينية: AlGrog (1+2)

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	62.35	0.54	Si	29.15	0.25
Al ₂ O ₃	31.74	0.51	Al	16.80	0.27
TiO ₂	2.43	0.16	Ti	1.45	0.10
CaO	1.18	0.11	Ca	0.846	0.077
Fe ₂ O ₃	1.17	0.11	Fe	0.818	0.074
MgO	0.398	0.053	Mg	0.240	0.032
P ₂ O ₅	0.115	0.009	P	0.0503	0.0039
ZrO ₂	0.103	0.018	Zr	0.076	0.013
SrO	0.072	0.013	Sr	0.061	0.011
Cr ₂ O ₃	0.065	0.012	Cr	0.0443	0.0081
Cl	0.0461	0.0043	Cl	0.0461	0.0043
V ₂ O ₅	0.0324	0.0062	V	0.0181	0.0035
SO ₃	0.0150	0.0056	S	0.0060	0.0022
MnO	0.0100	0.0020	Mn	0.0077	0.0015
CuO	0.0080	0.0020	Cu	0.0064	0.0016
ZnO	0.0074	0.0020	Zn	0.0059	0.0016
NiO	0.0070	0.0028	Ni	0.0055	0.0022

Sample I dent

4. نتائج تحليل نسب العناصر والاكاسيد للاشعة السينية : B1 Grog (1)

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	59.90	0.54	Si	28.00	0.25
Al ₂ O ₃	32.97	0.52	Al	16.92	0.27
TiO ₂	2.40	0.16	Ti	1.44	0.10
CaO	1.81	0.14	Ca	1.30	0.10
Fe ₂ O ₃	1.27	0.11	Mg	0.889	0.078
MgO	0.696	0.009	Mg	0.420	0.047
Na ₂ O	0.600	0.070	Na	0.445	0.052
Cl	0.310	0.020	Cl	0.310	0.020
Cr ₂ O ₃	0.255	0.038	Cr	0.174	0.026
K ₂ O	0.191	0.030	K	0.159	0.025
P ₂ O ₅	0.117	0.009	Px	0.420	0.0040
ZrO ₂	0.106	0.018	Zr	0.078	0.014
V ₂ O ₅	0.0406	0.0077	V	0.0227	0.0043
SO ₃	0.0326	0.0063	Sx	0.0131	0.0025
MnO	0.0265	0.0050	Mn	0.0198	0.0039
ZnO	0.0093	0.0021	Mn	0.0075	0.0017
CuO	0.0043	0.0021	Cu	0.0034	0.0016

Sample I dent

5. نتائج تحليل نسب العناصر والاكاسيد للاشعة السينية : (1) B2 Grog

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	60.48	0.54	Si	28.44	0.25
Al ₂ O ₃	32.35	0.52	Al	17.12	0.27
TiO ₂	2.43	0.16	Ti	1.46	0.10
CaO	1.56	0.13	Ca	1.12	0.09
Fe ₂ O ₃	1.30	0.11	Fe	0.912	0.079
MgO	0.590	0.069	Mg	0.356	0.042
K ₂ O	0.120	0.021	K	0.100	0.017
P ₂ O ₅	0.115	0.009	Px	0.0500	0.0039
Na ₂ O	0.100	0.030	Na	0.074	0.022
ZrO ₂	0.098	0.017	Zr	0.072	0.013
C1	0.590	0.069	Mg	0.356	0.0068
Cr ₂ O ₃	0.120	0.021	K	0.100	0.0083
V ₂ O ₅	0.115	0.009	Px	0.0500	0.0042
SO ₃	0.100	0.030	Na	0.074	0.0023
MnO	0.098	0.017	Zr	0.072	0.0029
CuO	0.0082	0.0021	Cu	0.0066	0.0017
ZnO	0.0079	0.0022	Zn	0.0063	0.0017
NiO	0.0063	0.0027	Ni	0.0050	0.0022

Sample I dent

6. نتائج تحليل نسب العناصر والاكاسيد للاشعة السينية: (1) B3 Grog

Oxide	Mass	Stderr	El	Mass	Stderr
SiO ₂	60.61	0.54	Si	28.33	0.25
Al ₂ O ₃	29.31	0.50	Al	15.51	0.27
CaO	3.71	0.20	Ca	2.66	0.14
TiO ₂	2.09	0.15	Ti	1.25	0.09
MgO	1.56	0.13	Mg	0.9442	0.076
Fe ₂ O ₃	0.44	0.012	Fe	1.01	0.08
K ₂ O	0.410	0.054	K	0.341	0.045
1P ₂ O ₅	0.111	0.009	P	0.0478	0.0038
Na ₂ O	0.107	0.030	Na	0.080	0.022
Zr ₂ O ₃	0.080	0.014	Cr	0.0547	0.0099
Cl	0.0700	0.0058	Cl	0.0700	0.0058
V ₂ O ₅	0.0346	0.0070	V	0.204	0.0039
SO ₃	0.0351	0.0067	S	0.0141	0.0027
MnO	0.0166	0.0033	Mn	0.129	0.0025
ZnO	0.0119	0.014	Zn	0.0096	0.0019
CuO	0.0102	0.0020	Cu	0.0081	0.0016
NiO	0.0057	0.0027	Ni	0.0045	0.0022

(3-3) اعداد التجارب للعينات :

تم اعداد التجارب المتكونة من مجموعتين (الخاطة A) (الخاطة B)
ولكل مجموعة من الخلطات 12 خنطة وكل خنطة 6 كبسات ومجموع
الكبسات 72 لكل خنطة من مجموعة (خنطة A) (خنطة B) .

(1-3-3) خلطات المجموعة (A)

DOLOMIT	دولوميت
GROGE	كروك
QUARTZ	كوارتز
KAOLIN	كاؤولين

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (1)	دولوميت
A1	%80	%5	%10	%5
A2	%75	%5	%15	%5
A3	%70	%5	%20	%5
A4	%65	%5	%25	%5

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (2)	دولوميت
A1	%80	%5	%10	%5
A2	%75	%5	%15	%5
A3	%70	%5	%20	%5
A4	%65	%5	%25	%5

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (3)	دونوميت
A1	%80	%5	%10	%5
A2	%75	%5	%15	%5
A3	%70	%5	%20	%5
A4	%65	%5	%25	%5

(B) (2-3-3) خلطات المجموعة (B)

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (1)
B1	%80	%5	%15
B2	%75	%5	%15
B3	%70	%5	%20
B4	%65	%5	%25

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (2)
B1	%80	%5	%10
B2	%75	%5	%15
B3	%70	%5	%20
B4	%65	%5	%25

رقم الخلطة	طينة الكاؤولين	كوارتز	كروك (3)
B1	%80	%5	%10
B2	%75	%5	%15
B3	%70	%5	%20
B4	%65	%5	%25

(3-4) عملية الكبس واعداد العينات :

بعد اعداد الخلطات وتركها تتجانس تم ضغط العينات وذلك بعد وزن كل خلطة وامرارها بغربال (Mesh 60) لزيادة عملية التجانس ثن أخذ وزن (83 جم) من كل الخلطة لكبسها بواسطة القالب وجهاز الكبس فتم الحصول على (6) عينات لكل خلطة بحيث كان ثلاثة عينات تم كبسها بقوة ضغط (750 كغم/سم²) والعينات الثلاثة الاخرى كبست بقوة (1000 كجم/سم²).

(3-5) عملية الحرق :

بعد تجفيف العينات في فرن التجفيف (oven) حتى درجة حرارة (110 م) تم اخذ نموذجين من كل خلطة وتم حرقها بدرجات الحرق حسب برنامج الحرق المتبع (1200-1250-1300 م) .

(3-6) تحديد الخواص العامة للعينات بعد الحرق :

بعد الانتهاء من عملية حرق العينات تم تحديد الخواص الفيزيائية للعينات والجداول الملحقة توضح النتائج والاوزان لكل عينة من العينات المستخدمة للدراسة في هذا البحث .

نتائج خلطات المجموعة (A) :

اشتملت المجموعة (A) اربعة خلطات (A1 - A2 - A3 - A4)
والمتكونة من كازولين - دولومايت - كوارتز وثلاثة انواع من الكرزك)
ناعم ، متوسط ، خشن) .

وكل خلطة اشتملت على ثلاثة انواع من كروك (1) ناعم ، كروك (2)
متوسط ، كروك (3) خشن .

A1 تكونت

A2 تكونت

A3 تكونت

A4 تكونت

اما ظروف التشكيل والحرق كانت واحدة لجميع الخلطات حيث شملت من
كل خلطة عينتان احدهما بضغط 750 كغم/سم² والآخرى بـ
1000كغم/سم².

اما نتائج الفحوصات الفيزيائية لنماذج المجموعة (A) :

1. بدرجة حرارة 1200م اظهرت ان اقل نسبة للمسامية الظاهرية
للخلطة (A4) كرزك (1) والمشكلة بضغط 1000 كغم/سم²
(19.44 %) .

واعلى نسبة للخالطة (A1) كروك (3) والمشكلة بضغط
1000 كغم/سم² (29.61 %) .

2. بدرجة حرارة 1250م اظهرت ان اقل نسبة للمساحة الظاهرية
للخلطة (A3) كروك (3) بضغط 750 كغم/سم² (7.01 %) .

واعلى نسبة كانت للخالطة (2) كروك (3) والمشكلة بضغط 1000
كغم/سم² (19.21) .

3. اما في درجة 1300 مْ جاءت اقل نسبة للمسامية الظاهرية في الخلطة (A1) كروك (2) والمشكلة بضغط 1000 كغم/سم² (9.45%).
واعلى نسبة جاءت في الخلطة (A1) كروك (3) والمشكلة بضغط 750 كغم/سم² (14.38%) .

وبذلك تكون اقل نسبة للمسامية الظاهرية في المجموعة (A) في درجة حرارة 1250م هي الخلطة (A3) كروك (3) وبضغط 750 كغم/سم² (7.01%) .
واعلى نسبة جاءت في الخلطة (A1) كروك (3) والمشكلة بضغط 1000 كغم/سم² (29.61%) .

اما نتائج امتصاص الماء في خلطات المجموعة (A) :

1. في درجة حرارة 1200م جاءت اقل نسبة لامتصاص الماء في الخلطة (A4) كروك (1) وبضغط 1000 كغم/سم² (10.28%) .
واعلى نسبة (16.10%) في الخلطة (A1) كروك (3) وبضغط 750 كغم/سم² .

2. في درجة حرارة 1250 مْ وللخلطة (A3) كروك جاءت اقل نسبة لامتصاص الماء (3.39%) .
واعلى نسبة (10.05%) للخلطة (A2) كروك (3) وضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .

3. وفي درجة حرارة 1300 مْ وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² جاءت اقل نسبة لامتصاص الماء (4.68%) للخلطة (A1) كروك (2).
واعلى نسبة (6.67%) للخلطة (A1) كروك (3) .
وبذلك تكون اقل نسبة لامتصاص الماء (3.39%) للخلطة (A3) كروك (3) بضغط 750 كغم/سم² ودرجة حرارة 1250 مْ .
واعلى نسبة (16.10%) للخلطة (A1) كروك (3) بدرجة حرارة 1200 مْ .

- اما نتيجة الفحص المختبري للكثافة الظاهرية لخلطات المجموعة (A)
1. في درجة حرارة 1200 م° وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² جاءت اقل نسبة كثافة ظاهرية (2.34%) للخلطة (A4) كروك (1) .
واعلى نسبة (2.71%) للخلطة (A1) كروك (2) .
 2. وفي درجة حرارة 1250 م° وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² جاءت اقل نسبة للكثافة الظاهرية (2.20%) للخلطة (A4) كروك (2) .
واعلى نسبة (2.41%) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² للخلطة (A1) كروك (3) .
 3. وفي درجة حرارة 1300 م° فجاءت اقل نسبة للكثافة الظاهرية (2.22%) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² للخلطة (A1) كروك (2).
واعلى نسبة (2.41%) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² للخلطة (A1) كروك (3) .
وبذلك فان اقل نسبة للكثافة الظاهرية (2.20%) جاءت في نماذج الخلطة (A4) كروك (2) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² وبدرجة حرارة 1250 م° .
واعلى نسبة (2.71%) للخلطة (A1) كروك (2) والمشكلة بضغط 1000 كغم/سم² ودرجة حرارة 1200 م° .

- اما نتائج الفحص المختبري للكثافة الكلية لخلطات المجموعة (A)
1. في درجة حرارة 1200 م° جاءت الكثافة الكلية (1.81%) للخلطة (A3) كروك (3) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .
اما اعلى نسبة فجاءت (1.91%) للخلطة (A4) كروك (2) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .
 2. في درجة حرارة 1250 م° جاءت اقل نسبة للكثافة الكلية (1.89%) للخلطة (A4) كروك (3) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² .

اما اعلى نسبة (2.09%) للخلاطة (A4) كروك (1) وبضغط تشكيل
1000 كغم/سم² .

3. وفي درجة حرارة 1300 مْ جاءت اقل نسبة للكثافة الكلية (1.99%)
للخلاطة (A1) كروك (2) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² .
واعلى نسبة (2.08%) للخلاطة (A1) كروك (3) وبضغط تشكيل
1000كغم/سم² .

وبذلك فان اقل نسبة للكثافة الكلية (1.81%) في كل درجات الحرارة
كانت للخلاطة (A3) كروك (3) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .
واعلى نسبة (2.61%) للخلاطة (A2) كروك (2) وبضغط تشكيل
1000كغم/سم² .

نتائج خلطات المجموعة (B) :

اشتملت المجموعة (B) اربعة خلطات (B4 - B3 - B2 - B1)
والمتكونة من كاؤولين وكوارتز وثلاثة انواع من الكروك :
كروك (1) ناعم ، (2) متوسط ، (3) خشن .
وكل خنطة اشتملت على ثلاثة انواع من كروك (1) ناعم ، (2) متوسط،
(3) خشن .

B1 خلطة

B2 خلطة

B3 خلطة

B4 خلطة

في درجات حرق (1200 - 1250 - 1300) بنفس برنامج الكبس
للمجموعة (A) .

1. في 1200 مْ جاءت نتائج الفحص المختبري للمسامية الظاهرية لخلطات
المجموعة (B) ، اقل نسبة (16.17%) للخلاطة (B2) كروك (1)

- وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² . اما اعلى نسبة (28.24%) للخطة (B2) كروك (3) وبضغط 750 كغم/سم² .
2. وفي درجة 1250 م² ان اقل نسبة للمسامية الظاهرية (5.08%) للخطة (B3) كروك (1) وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² . جاءت اعلى نسبة للخطة (B3) كروك (1) (41.54%) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .
3. وفي درجة حرارة 1300 م² جاءت اقل نسبة للمسامية الظاهرية (5.04%) للخطة (B4) كروك (2) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² . وجاءت اعلى نسبة للمسامية الظاهرية في الخطة (B2) كروك (1) وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² هي (41.54%) .
- اما بالنسبة لخاصية امتصاص الماء فان اقل نسبة جاءت (2.5%) للخطة (B3) كروك (1) بدرجة حرارة 1250 م² وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² .
- وجاءت اعلى نسبة (24.41%) للخطة (B3) كروك (1) بدرجة حرارة 1250 م² وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² .
- اما بالنسبة للكثافة الظاهرية فان اقل نسبة جاءت (2.14%) للخطة (B3) كروك (1) بدرجة حرارة 1250 م² وبضغط تشكيل 750 كغم/سم² .
- واعلى نسبة (3.32%) للخطة (B4) كروك (2) بدرجة حرارة 1300 م² و ضغط تشكيل 750 كغم/سم² .
- اما بالنسبة للكثافة الكلية فجاءت اقل نسبة (1.70%) للخطة (B3) كروك (1) وبدرجة حرارة 1250 م² وبضغط تشكيل 1000 كغم/سم² .
- اما اعلى نسبة فجاءت للخطة (B4) كروك (2) (3.06%) بدرجة حرارة 1300 م² و ضغط 750 كغم/سم² .

الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A1)

درجة الحرق 1200 °C

رقم العينة	الوزن الجاف (g)	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الوزن المائي (%)	رقم العينة
		كثافة النوعية الظاهرية (g/cm ³)	انكسار الماء (%)	انتماسية تقاطعية (%)	قوة شد (MPa)	قوة ضغط (MPa)	قوة انحناء (MPa)		
1.88	2.52	13.39	25.31	26.49	49.68	43.81	750	1	
1.92	2.48	11.37	22.81	27.59	51.61	46.13	1000	1	
1.84	2.50	14.28	16.35	25.23	49	42	750	2	
1.90	2.71	15.49	20.61	22.7	41.51	35.94	1000	2	
1.83	2.60	16.10	29.57	28.14	52.99	45.64	750	3	
1.91	2.56	13.29	25.11	29	53.81	47.58	1000	3	

نتائج الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A2)

درجة الحرق 1200 °C

رقم العينة	الوزن الجاف (g)	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الوزن المائي (%)	رقم العينة
		كثافة النوعية الظاهرية (g/cm ³)	انكسار الماء (%)	انتماسية تقاطعية (%)	قوة شد (MPa)	قوة ضغط (MPa)	قوة انحناء (MPa)		
1.85	2.47	13.55	24.74	25.48	48.52	42.73	750	1	
1.89	2.47	12.38	23.45	23.14	43.65	38.84	1000	1	
1.89	2.45	14.87	22.84	22.85	43.16	38.53	750	2	
1.93	2.49	11.53	22.26	20.51	38.18	34.23	1000	2	
1.87	2.50	13.61	25.43	21.15	41.89	36.87	750	3	
1.81	2.53	15.82	28.67	29.95	57.22	49.4	1000	3	

نتج الملحس (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A3)

درجة الحرق 1200 م°

رقم العينة	مقاومة الشد (ميجاباسكال)	مقاومة الضغط (ميجاباسكال)	الخواص الفيزيائية			الوزن (كجم)	رقم العينة	
			امتصاص الماء %	امتصاص الزيت %	الوزن %			
1.87	2.42	11.96	22.46	26.34	50.24	44.87	750	1
1.85	2.43	12.88	23.85	31.68	60.73	53.8	1000	1
1.88	2.50	13.27	24.96	28.8	54.28	47.92	750	2
1.89	2.42	11.44	21.73	27	51.20	45.94	1000	2
1.82	2.45	14.23	25.92	27.88	53.69	47	750	3
1.84	2.46	14.49	26.33	22.23	42.81	37.39	1000	3

نتج الملحس (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A4)

درجة الحرق 1200 م°

رقم العينة	مقاومة الشد (ميجاباسكال)	مقاومة الضغط (ميجاباسكال)	الخواص الفيزيائية			الوزن (كجم)	رقم العينة	
			امتصاص الماء %	امتصاص الزيت %	الوزن %			
1.87	2.36	11.07	20.74	25.73	49.54	44.6	750	1
1.89	2.34	10.28	19.44	26	49.96	45.3	1000	1
1.78	2.42	14.61	26.14	23.99	46.82	40.85	750	2
1.91	2.38	10.33	19.77	20.72	39.33	35.65	1000	2
1.48	2.40	13.63	21.47	26.78	51.6	45.81	750	3
1.88	2.37	10.86	20.8	24.11	46.13	41.61	1000	3

تابع الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات التحت بعد الحرق

العينة (A1)

درجة الحرق 1250 °C

رقم العينة	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الخواص الكيميائية	رقم العينة
	الكتلة النوعية (%)	الكثافة النوعية (g/cm ³)	الامتصاص (ماء %)	المتانة النوعية (%)	المتانة الممتدة (مجموع)	المتانة الشد (قوت)		
1.94	2.53	8.76	17.01	26.26	49.89	45.87	750	1
1.96	2.36	8.67	17.03	23.89	44.96	41.37	1000	1
1.99	2.34	7.43	14.85	21.23	39.74	36.99	750	2
2.03	2.38	7.23	14.72	27.94	51.58	48.1	750	3
1.96	2.41	9.47	18.63	24.95	46.58	42.55	1000	3

تابع الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات التحت بعد الحرق

العينة (A2)

درجة الحرق 1250 °C

رقم العينة	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الخواص الكيميائية	رقم العينة
	الكتلة النوعية (%)	الكثافة النوعية (g/cm ³)	الامتصاص (ماء %)	المتانة النوعية (%)	المتانة الممتدة (مجموع)	المتانة الشد (قوت)		
1.99	2.30	6.68	13.34	27.90	52.63	49.33	750	1
2.07	2.27	4.19	8.70	22.92	42.63	40.96	1000	1
1.94	2.34	8.70	16.95	22.60	42.83	39.40	750	2
2.02	2.28	5.71	11.55	26.30	49.41	46.74	1000	2
2.02	2.28	5.52	11.19	25.63	48.14	45.62	750	3
1.91	2.36	10.05	19.21	24.96	47.6	43.25	1000	3

نتائج التحليل (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A3)

درجة الحرق 1250 °C

الكتلة النوعية	الكثافة النوعية الظاهرية	امتصاص الماء %	الامتصاصية الظاهرية %	الوزن المنفرد	الوزن الرطب	الوزن الجاف	الوزن	رقم
2.03	2.22	4.03	8.22	24.54	46.43	44.63	750	1
2.06	2.22	3.64	7.51	22.56	42.40	40.91	1000	1
2.01	2.25	5.34	10.76	24.98	47.28	44.88	750	2
2.03	2.25	4.79	9.76	26.92	50.69	48.37	1000	2
2.06	2.22	3.39	7.01	23.82	44.78	43.31	750	3
2.03	2.24	4.58	9.31	24.78	46.78	44.73	1000	3

نتائج التحليل (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A4)

درجة الحرق 1250 °C

الكتلة النوعية	الكثافة النوعية الظاهرية	امتصاص الماء %	الامتصاصية الظاهرية %	الوزن المنفرد	الوزن الرطب	الوزن الجاف	الوزن	رقم
2.08	2.30	4.57	9.52	22.14	40.94	39.15	750	1
2.09	2.31	4.68	9.79	24.40	44.92	42.91	1000	1
1.98	2.20	5.12	10.14	21	40.41	38.44	750	2
1.96	2.23	6.14	12.08	21.42	41.11	38.73	1000	2
1.89	2.29	9.25	17.51	36.65	70.96	64.95	750	3

نتائج التحليل (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A1)

درجة الحرق 1300 م°

رقم العينة	الوزن الجاف	الخواص الفيزيائية			الخواص الكيميائية		
		الوزن الرطب	الوزن المنقوع	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية
2	750	52.45	55.21	28.88	10.48	5.26	2.22
2	1000	51	53.39	28.1	9.45	4.68	2.22
3	750	40.6	43.43	23.76	14.38	6.97	2.41
3	1000	43.7	46.45	25.50	13.12	6.29	2.40

التحليل (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (A2)

درجة الحرق 1300 م°

رقم العينة	الوزن الجاف	الخواص الفيزيائية			الخواص الكيميائية		
		الوزن الرطب	الوزن المنقوع	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية	النسبة المئوية
3	750	45.6	47.75	25	9.45	4.71	2.21
3	1000	53	55.90	29.27	10.88	5.47	2.23

الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B1)

درجة الحرق 1200 د°

الكتلة النوعية الكلية	الكثافة النوعية الظاهرية %	امتصاص الماء %	المسامية الظاهرية %	الوزن المنغور	الوزن الرطب	الوزن الجاف	درجة الحرق	رقم العينة
1.88	2.54	13.82	26.04	26.47	49.58	43.56	750	1
1.86	2.55	14.46	26.99	24.96	46.93	41	1000	1
1.89	2.49	12.82	24.24	21.88	41.18	36.50	750	2
2	2.51	10.09	20.22	17.17	31.41	28.53	1000	2
2.02	2.48	9.16	18.52	26.64	48.72	44.63	750	3
1.99	2.57	11.76	24.21	28.67	52.45	46.93	1000	3

الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B2)

درجة الحرق 1200 د°

الكتلة النوعية الكلية	الكثافة النوعية الظاهرية %	امتصاص الماء %	المسامية الظاهرية %	الوزن المنغور	الوزن الرطب	الوزن الجاف	درجة الحرق	رقم العينة
1.90	2.49	12.25	23.40	24.67	46.25	41.20	750	1
2	2.39	8.07	16.17	25.30	47	43.49	1000	1
1.90	2.43	11.44	21.87	22.65	42.86	38.44	750	2
1.93	2.42	10.59	20.45	23.30	43.83	39.63	1000	2
1.80	2.51	15.66	28.24	24.26	46.6	40.29	750	3
1.85	2.48	13.69	25.36	27.17	51.73	45.50	1000	3

المنحرف (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B3)

درجة الحرق 1200 م°

الرقم	الوزن الجاف	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الوزن المغمور	الوزن الممتص
		الوزن الجاف	الوزن الممتص	الوزن المغمور	الوزن الجاف	الوزن الممتص	الوزن المغمور		
1	750	42.85	48.7	25.53	25.24	13.65	2.47	1.84	
1	1000	39.14	42.62	22.89	17.63	8.89	2.40	1.98	
2	750	42.26	47.64	24.99	23.75	12.73	2.44	1.86	
2	1000	39.78	44.90	23.60	24.03	12.87	2.45	1.86	
3	750	44.20	49.13	26	21.31	11.15	2.42	1.91	
3	1000	41.89	46.20	24.70	20.04	10.28	2.43	1.94	

المنحرف (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B4)

درجة الحرق 1200 م°

الرقم	الوزن الجاف	الخواص الفيزيائية			الخواص الميكانيكية			الوزن المغمور	الوزن الممتص
		الوزن الجاف	الوزن الممتص	الوزن المغمور	الوزن الجاف	الوزن الممتص	الوزن المغمور		
1	750	48.71	55.23	29.11	24.96	13.38	2.48	1.86	
1	1000	53.34	59.34	31.47	21.52	11.24	2.43	1.91	
2	750	44.76	49.94	26.18	21.80	11.57	2.40	1.88	
2	1000	38.90	42.78	22.88	19.49	9.97	2.42	1.95	
3	750	41.13	46.32	24.44	23.72	12.61	2.46	1.87	
3	1000	43.21	47.63	25.25	19.74	10.22	2.40	1.93	

الملحق (1)

نتائج الخواص التمييزية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B1)

درجة الحرق 1250 °

المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
2.02	2.55	10.26	20.80	25.80	46.71	42.36	750	1
2.07	2.55	8.94	18.59	21.35	38.24	35.10	1000	1
1.97	2.50	10.71	21.17	34.68	63.87	57.69	750	2
2.03	2.49	9	18.36	26.90	48.90	44.86	1000	2
1.99	2.84	9.81	19.59	33.12	60.88	55.44	750	3
2.05	2.49	8.71	17.86	24.78	44.93	41.33	1000	3

الملحق (1)

نتائج الخواص التمييزية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B2)

درجة الحرق 1250 °

المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
2.05	2.53	9.29	19.09	32	57.72	52.81	750	1
2.02	2.54	10.51	21.29	36.37	65.96	59.93	1000	1
1.97	2.47	10.24	20.21	31.14	57.66	52.30	1000	2
1.99	2.46	9.55	19.04	30.50	56.28	51.37	750	3
2.03	2.47	9.23	18.78	27.63	50.61	46.33	1000	3

الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لمنتجات البحث بعد الحرق

العينة (B3)

درجة الحرق 1250 م°

الكتلة	الكثافة النوعية الظاهرية	امتصاص الماء %	المسامية الظاهرية %	الوزن الممتور	الوزن الرطب	الوزن الجاف	الوزن	الرقم
2.03	2.14	2.5	5.08	32	61.5	60	750	1
1.70	2.91	24.41	41.54	36	68.23	54.84	1000	1
1.93	2.28	7.77	15.07	31.12	59.71	55.4	750	2
1.98	2.30	6.96	13.82	27.40	51.78	48.41	1000	2
2.14	2.35	4.26	9.12	24.16	43.78	41.99	750	3
2.13	2.39	5.16	11.01	25.91	46.80	44.50	1000	3

الملحق (1)

نتائج الخواص الفيزيائية لمنتجات البحث بعد الحرق

العينة (B4)

درجة الحرق 1250 م°

الكتلة	الكثافة النوعية الظاهرية	امتصاص الماء %	المسامية الظاهرية %	الوزن الممتور	الوزن الرطب	الوزن الجاف	الوزن	الرقم
1.97	2.25	6.25	12.36	29	55.36	52.10	750	1
1.94	2.40	9.72	18.92	30.84	58	52.86	1000	1
1.96	2.33	8.09	15.86	23.50	44.49	41.16	750	2
2.08	2.27	4.13	8.61	26.99	50.1	48.11	1000	2
2.09	2.25	3.39	7.09	31.45	58.52	56.60	750	3
2.11	2.28	3.53	7.48	23.72	43.62	42.13	1000	3

(11)


نتائج خواص الترميمية لعينات البحث بعد الحرق

العينة (B2)


درجة الحرق 1300 °C

الرقم	الوزن الجاف	الوزن المغمور	الوزن المشبع	امتصاص الماء %	تساقطية %	المتانة التوافقية %	المتانة التوافقية	المتانة التوافقية
1	42.8	45.30	24.20	11.84	5.84	2.30	2.02	1000
2	35.1	36.99	19.96	11.09	5.38	2.31	2.06	750
2	41.5	44.27	23.65	11.73	5.78	2.29	2.02	1000
3	37.65	39.66	21.1	10.82	5.33	2.27	2.02	750
3	39.9	41.85	22.26	9.95	4.88	2.26	2.03	1000


(12)



برنامج الحرق عند درجة 1200



برنامج الحرق عند درجة حرارة 1250 °C



برنامج الحرق عند درجة حرارة 1300 °C

ملحق (3)

مظهر تدرجي للعبوات بعد الحرق

تسمية	تلفظ	نوعية التكرار	درجة الحرق	شون	الإعواج	التشقق	فقدان	تسليم
A1	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	1000	1	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	750	2	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	1000	3	1250	أبيض مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	750	1	1300	مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	1000	2	1300	مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A1	750	3	1300	أبيض مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	1000	1	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	750	2	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	1000	3	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	750	1	1300	مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	1000	2	1300	مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A2	750	3	1300	مرتفط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

منحى (3)

المظهر الخارجى للمباني بعد الحرق

تسمية	التشطيب	نوعية التروك	درجة الحرق	لون	الإسجاج	التمشيق	التشطيب	الاسم
A3	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	1000	1	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	750	2	1250	أبيض مرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	1000	3	1250	بيضا	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	750	1	1300	مرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	1000	2	1300	قنبل اسفنج	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A3	750	3	1300	قنبل اسفنج	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	1000	1	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	750	2	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	1000	3	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	750	1	1300	مرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	1000	2	1300	مرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
A4	750	3	1300	مرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ملحق (3)



تعزيز أحار جى للعينات بعد الحرق


العينة	تسليط التوك	درجة الحرق	اللون	الإحراج	التسليط	تفاعلات	تقييم
B1	750	1	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	1000	2	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	750	3	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	1000	1	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	750	2	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	1000	3	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	750	1	كئيل البقع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	1000	2	كئيل البقع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B1	750	3	كئيل البقع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	750	1	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	1000	2	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	750	3	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	1000	1	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	750	2	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	1000	3	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	750	1	ميرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	1000	2	ميرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B2	750	3	ميرقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

منحى (ب)

تصنيف تحارفي تحت بعد حرق

نوعية	المنظف	نوعية الحرق	درجة الحرق	لون	الإعواج	التشقق	ثقافات	توزيع
B3	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	1000	1	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	750	2	1250	أبيض بفق	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	1000	3	1250	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	750	1	1300	فئيل الشفع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	1000	2	1300	مترقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B3	750	3	1300	فئيل الشفع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	750	1	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	1000	2	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	750	3	1200	أبيض	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	1000	1	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	750	2	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	1000	3	1250	كريم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	750	1	1300	مترقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	1000	2	1300	مترقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
B4	750	3	1300	مترقط	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد





المصادر

- 1-AL-Taie M.H . Hamid T.N., Manufacture of Fire clay Bricks (Chamotte) from Local Materials . Rep no. 74 3, research paper Rp 34175 . Scientific reserch foundation, Building research center, Baghdad.
- 2-Brownell w.E. Structural clay products, Springer verlag , New York, 1968.
- 3-Beech D.G., Testing method of Brick and Tile manufacture, Brit. Ceram. Res. Assoc. 1974.
- 4-Norton F.H. Refractories. 4 th ed . London , 1968 .
- 5-Worrall w.e., Clays and ceramic Raw Materials ., Applied science publisher . 1 td ., London . 1975 .
- 6- محمود خات ، أسس المعادن الطينية . جامعة بغداد . بغداد . 1980 .
- 7-Tamizak . M.f. Astudy on High silica Bodies. Effect s of silliceous ston crain size. Inter ceram , inter national ceramic Review.